

## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

### **PB 30**

Denominazione prodotto: **PB 30**  
Definizione: **massetto alleggerito a base cementizia**

#### **Composizione**

Legante: **cemento 32.5 R II A/LL**  
Dosaggio: **kg. 300 (a metro cubo)**  
Schiumogeno sintetico: **litri 1,0 circa**  
Schiuma: **litri 367 circa (densità 50/60 grammi/litro)**  
Polistirolo macinato (riciclato): **litri 400 (densità 10/12 grammi litro)**  
Acqua: **litri 140**

#### **Caratteristiche tecniche**

Peso specifico umido: **Kg/m<sup>3</sup>. 466**  
Peso specifico secco: **Kg/m<sup>3</sup>. 445 kg circa (varia in funzione delle condizioni di maturazione)**  
Assorbimento 60% U.R.: **3 %**  
Resistenza a compressione a 28 gg: **min. 0,8 N/mm<sup>2</sup>**  
Conduttività termica: **Kcal/hm °C 0,062**