

KoGlass

Legante vetrificante a presa aerea

Legante vetrificante a presa aerea di origine minerale a molecole semplici.



Utilizzo

Viene utilizzato mescolato con la SugheroLite ottenendone un ottimo impasto con caratteristiche fisiche eccellenti. Il legante permette ai granuli di sughero naturale di conservare il loro modulo elastico e la loro caratteristica di non accumulo e formazione di condensa una volta amalgamati.

Ottimo per l'isolamento al calpestio, per l'alleggerimento e per l'isolamento termico.

L'impasto di SugheroLite + KoGlass costituisce con il sovrastante massetto in sabbia e cemento un ottimo pavimento galleggiante idoneo per parquet, ceramica, cotto, marmo, pannelli radianti.

Applicazione

L'impasto si realizza subito dopo aver posizionato e protetto gli impianti tecnologici, si stende per uno spessore da 4 cm a 40 cm.

L'impasto del KoGlass con la SugheroLite avviene manualmente direttamente nel locale in cui si deve realizzare l'isolamento termo-acustico, mediante apposite pale.

Si stende sulla soletta pulita 1 mc (o frazioni di mc) di SugheroLite; gli si versa poi sopra il KoGlass nelle dosi di un bidone per ogni mc di SugheroLite; quindi si esegue la miscelazione manuale.

Una volta mischiato per almeno 4/5 volte, il prodotto da opaco che era, deve apparire uniformemente luccicante: a questo punto è pronto per la posa.

L'impasto viene disteso, tirato a staggia con un frettazzo di legno.

Ultimata la stesura, l'impasto deve essere lasciato stagionare almeno 48 ore prima di essere pedonabile.

Avvertenze

Non conservare il prodotto a temperature inferiori ai 0°

Lasciare indurire l'impasto per almeno 1 o 2 giorni

Non utilizzare acqua durante l'impasto

Non bagnare la soletta

Lavare le attrezzature solo con acqua

Se viene a contatto con gli occhi sciacquarsi abbondantemente con acqua tiepida

Voce di Capitolato

.....strato isolante costituito da granuli in sughero naturale biondo SugheroLite granulometria 4 mm, 4/8 mm, 8/14 mm, di qualità selezionata, bolliti per almeno un'ora in totale assenza di inerti organici, impastati con un legante vetrificante a presa aerea di origine minerale a molecole semplici, KoGlass dallo spessore di cm.....



**Tecnologia applicata
del sughero naturale
per l'isolamento
acustico e bioclimatico
Divisione Acustica**

CoVerd

Via Sernovella 1

23878 Verderio Superiore (LC)

Telefono 039 512487

Fax 039 513632

Email info@coverd.it

www.coverd.it



KoGlass

Legante vetrificante a presa aerea

Legante vetrificante a presa aerea di origine minerale a molecole semplici.

Biocompatibilità

Il KoGlass non dà luogo a nessuna emissione tossica, essendo un composto chimico inorganico a base di silice a catalizzazione aerea.

Utilizzato come legante, non pregiudica le caratteristiche tecniche e naturali del sughero.

Una volta cristallizzato è completamente inerte.

Ecocompatibilità

Il KoGlass è di facile reperibilità, con basso impiego di energia in fase di produzione.

Per il suo specifico impiego di legante per il sughero, non dà luogo a scarti di produzione.

Anche il contenitore in polietilene (solitamente riutilizzato) è riciclabile.

Il prodotto è comunque biodegradabile oltre il 99%.



**Tecnologia applicata
del sughero naturale
per l'isolamento
acustico e bioclimatico
Divisione Acustica**

CoVerd

Via Sernovella 1
23878 Verderio Superiore (LC)
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
Email info@coverd.it
www.coverd.it



Scheda Tecnica

Caratteristiche fisiche: legante naturale a presa aerea per la cristallizzazione di silice.

Aspetto: liquido sciropposo incolore, inodore, atossico, ininfiammabile, non emana emissioni né all'inizio della fase di vetrificazione né a vetrificazione avvenuta.

Confezione: in fusti cilindrici rigidi di polietilene ad alta densità da 70 Kg
(dosaggio per un metro cubo di SugheroLite)

Peso: 70 kg

Durata: illimitata nel tempo a vetrificazione avvenuta