

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CC 33

Denominazione prodotto:
Definizione:

CC 33
massetto alleggerito a base
cementizia

Composizione

Legante:
Dosaggio:
Schiomogeno sintetico:
Schiuma:

cemento 32.5 R II A/LL
kg. 330 (a metro cubo)
litri 1,6 circa
litri 747 circa (densità 50/60
grammi/litro)
litri 150

Acqua:

Caratteristiche tecniche

Peso specifico umido:
Peso specifico secco:

Kg/m³. 522
Kg/m³. 480 kg circa (varia in funzione
delle condizioni di maturazione)

Resistenza a compressione a 28 gg:
Conduttività termica:

min. 0,9 N/mm²
Kcal/hm °C 0,085