isolmant
benessere acustico e termico

Isolmant BiPlus

DESCRIZIONE: Prodotto composto da Isolmant 5 mm accoppiato sul lato superiore a speciale tessuto serigrafato con funzione anti-lacerazione e sul lato inferiore ad un tessuto agugliato prodotto su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico.
Da posizionare con il tessuto serigrafato verso l'alto.

SPESSORE: Circa 9 mm.

ABBATTIMENTO ACUSTICO: ΔL_{nw} = 34 dB.
Valore certificato secondo le vigenti norme UNI.

RIGIDITÀ DINAMICA: s' = 11,14 MN/m³.

CONDUCIBILITÀ TERMICA: λ = 0,0348 W/mK.

DIMENSIONI ROTOLO: 1,50 m x 50 m (h x L) = 75 m².

1,50 m x 25 m (h x L) = 37,5 m². PRONTO
Prodotto battentato e dotato di nastro adesivo per sigillare la battentatura.

SETTORI DI IMPIEGO:
Isolmant BiPlus è consigliato in tutti i casi in cui si necessiti di elevato comfort acustico e di resistenza alla pedonabilità ed alla lacerazione. Adatto sia per strutture monostrato che bistrato, si consiglia la realizzazione di massetti con almeno 5 cm di spessore. Per spessori inferiori si consiglia di armare i massetti con idonea rete o con fibre. Fare attenzione nell'applicazione con ceramica posata a "fresco".

VOCE DI CAPITOLATO
Strato resiliente fornito di battentatura adesiva in polietilene reticolato fisicamente, espanso a cellule chiuse, accoppiato sul lato inferiore con tessuto agugliato per migliorare la prestazione acustica e sul lato superiore con speciale tessuto con funzione anti-lacerazione. Da posizionare con il tessuto anti-lacerazione verso l'alto. Densità 30 kg/m³ circa.
Spessore 9 mm circa. Rigidità dinamica 11,14 MN/m³.

AVVERTENZA: La presente scheda tecnica non costituisce specifica. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto.

TECNASFALTI
Via Umbria, 8 - 20098 San Giuliano Milanese (Mi) - Tel. 02 988969.1 - Fax 02 9880904 - clienti@isolmant.it - www.isolmant.it